



TAKEXPERTERNA

YTSKIKT BINNÉ SVEA

Binné Svea är tätskikt av hög kvalitet med elastomerbitumen för tak och terrasser. Används som enlags-täckning (AMA Hus JSE.151) eller som övre lag i ett svetsat tvålagstätskikt.

Produkternas höga halter av SBS-polymer ger mycket goda elastiska egenskaper och lång livslängd. Binné Svea är speciellt utvecklad för det kalla och växlande klimatet Skandinavien och särskilt lämpad för takarbeten i kall väderlek.

Binné Svea är tålig mot stora krafter och har tøjbarhet som klarar normala rörelser i underlaget samt påfrestningar i samband med isbeläggningar.



Binné Svea M

Används vid nyproduktion som enlags exponerat tätskikt på mjuka underlag, som mineralull. Fungerar utmärkt som inbyggt tätskikt i sedumtak.

Binné Svea M NOxOFF Tätskiktsmatta med luftrening!

Genom bl a trafiken ökar koncentrationen av skadliga kväveoxider (NOx) i luften. Med Binné Svea M NOxOFF får du en tätskiktsmatta som omvandlar de skadliga kväveoxiderna i luften till ofarliga nitrater (salter). Vår NOxOFF-beläggning fungerar som en katalysator. Solstrålarna aktiverar ytan på tätskiktet, som då omvandlar kväveoxiderna till ofarligt nitrat.



Binné Svea R/T

Används vid renovering på gammalt tätskikt, på hårda underlag som t ex träpanel eller som övre lag i ett svetsat tvålags-system.

Material

- Översida: SBS-polymerbitumen belagd med skiffergranulat.
- Armering: Kraftig kombinationsstomme av polyesterfilt och mineralfiber impregnerad med bitumen.
- Undersida: SBS-polymerbitumen anpassad för svetsning belagd med tunn smältbar plastfolie.

Montage

Samtliga Svea-produkter monteras antingen genom mekanisk infästning och skarvsvetsning eller sträng- och skarvsvetsning.

Användningstemperatur ned till -15°C. Vid stark kyla krävs särskilda åtgärder i montagearbetet.

Produkterna är avsedda att monteras av montörer med nödvändiga kunskaper om materialet, arbetsmetoder och säkerhetsregler. För fullständiga lägningsanvisningar se Tekniska anvisningar, Tätskiktssystem TY1 på vår hemsida www.binne.se/dokument



På mattornas svetsremsa finns markeringar som underlättar läggning och montage.

Förvaring

Rullarna förvaras stående och skyddade mot direkt solljus. Vid stark kyla bör rullarna förvaras i uppvärmt utrymme fram till att de läggs ut.

Produktdata

Binné Svea	M			M NOxOFF	R/T	Provmetod
Artikelnummer	29000	29033	29050	29002	29100	
Rulle bredd x längd, meter	1 x 7,5	0,33 x 7,5	0,50 x 7,5	1 x 7,5	1 x 7,5	
Rullar per pall	20	60	40	20	20	
Kvadratmeter per pall	150				150	
Färg Skiffergrå Antracit	✓				✓	
Vattentät, kPa >10	✓				✓	EN 1928:2000, Metod A
Brandegenskap utvändig påverkan: Uppfyller BROOF(t2) på icke brännbara underlag med densitet $\geq 112,5 \text{ kg/m}^3$	✓				NPD*	EN V 1187 EN 113501-1
Brandegenskap utvändig påverkan: Uppfyller BROOF(t2) på brännbara underlag med densitet $\geq 510 \text{ kg/m}^3$	✓				✓	EN V 1187 EN 113501-1
Reaktion vid brandpåverkan, Klass	F				F	EN 13707:2004 +A2:2009
Motstånd mot statisk belastning på mjuka underlag, kg	20				15	EN 12730:2001, Metod A
Motstånd mot statisk belastning på hårda underlag, kg	NPD*				10	EN 12730:2001, Metod A
Böjlighet vid låg temperatur, °C	-20				-20	EN 1109
Draghållfasthet L/T**, N/50 mm	1000/750 (± 75)				800/600 (± 50)	EN 13707:2004 +A2:2009
Brottöjning L/T**, %	45/50 (± 10)				40/45 (± 10)	EN 13707:2004 +A2:2009
Farliga ämnen. Krav uppfyllda enligt EN 13707 §5.3. ***	✓				✓	EN 13707:2004 +A2:2009

* NPD: Ingen prestanda bestämd ** L = längdriktning, T = tvärriktning *** Produkten innehåller inte asbest och inte stenkolsstära. Då det inte existerar europeisk testmetod avseende urlakning ur produkten kan ingen uppgift om det lämnas.



Binné Sverige AB
Hyllie Boulevard 53
215 32 Malmö

+46 736 10 04 77
info@binne.se
www.binne.se

Binné Svea tillverkas i Tyskland av Binné & Sohn GmbH & Co KG,
Mühlenstraße 60, D-25421 Pinneberg.

TAKEXPERTERNA